

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
1							<p>NATUURSTEEN STELLEN IN VOCHTIG SPLITBETON</p> <p>Aanbrengen van natuursteen elementen verharding in vochtig splitbeton. Aanbrengen volgens voorschriften leverancier.</p> <p>Poltec Cement Technology B.V. Poort van Midden Gelderland Geel 4 6666 LW Heteren T: 026 - 47 21 757 E: info@poltec.nl I: www.poltec.nl</p>					
11							<p>NATUURSTEEN STELLEN IN VOCHTIG SPLITBETON</p> <p><u>Aanbrengen natuursteen in vochtig splitbeton</u> Conform verwerkingsvoorschriften Poltec 717.</p>					
1110												
111010	831101						<p>Aanbrengen straatlaag. Betreft het aanbrengen van een straatlaag van splitbeton. Fungeert als drainerende straatlaag. Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 30. mm en ten hoogste 70. mm Dikte straatlaag: gemiddeld 50 mm. Op de voorgaande ondergrond, keuze maken uit deficodees! Splitbeton, een mengsel van alleen steenslag 2/6 mm (2/5,6 mm) of 4/8 mm met 250 kg portlandcement (CEM I 32,5R of CEM I 42.5N) en 80-100 liter water per m3 Splitbeton aardvochtig verwerken. Mengen op plaats van verwerking of in installatie. Splitbeton binnen één uur na het mengen verwerken.</p>	m2	1,00	V		
			3				<p>Splitbeton, een mengsel van alleen steenslag 2/6 mm (2/5,6 mm) of 4/8 mm met 250 kg portlandcement (CEM I 32,5R of CEM I 42.5N) en 80-100 liter water per m3 Splitbeton aardvochtig verwerken. Mengen op plaats van verwerking of in installatie. Splitbeton binnen één uur na het mengen verwerken.</p>	m3			0,05	L
			9									
111020	831599						<p>Aanbrengen aanbrandlaag verdunde Poltec 717 Betreft het aanbrengen van een aanbrandlaag op beide te verlijmen oppervlakken. Aanbr. m.b.v. vochtige stoffer of gelijkwaardig. Poltec 717 in verdunde vorm (slurry) Leverantie Poltec 717 Ca. 2 kg / m2 Incl. leverantie benodigde hoeveelheid schoon water. (ca. 4,5 liter per 25 kg Poltec 717)</p>	m2	1,00	V		
							<p>Poltec 717 in verdunde vorm (slurry) Leverantie Poltec 717 Ca. 2 kg / m2 Incl. leverantie benodigde hoeveelheid schoon water. (ca. 4,5 liter per 25 kg Poltec 717)</p>	m2			1,00	I
								kg			2,00	L
								l			0,50	L
111030	831201						<p>Aanbrengen sierbestrating. Betreft het aanbrengen van natuursteen elementenverharding. Oppervlak: horizontaal of nagenoeg horizontaal Op straatlaag van splitbeton aangebracht volgens bestekspostnr. 111010.</p>	m2	1,00	V		
			1				<p>Natuursteen tegels / keien (materiaal omschrijven) - Afmetingen: ### x ### x ### mm - Kleur: - Bewerkingen oppervlak: * Bovenzijde: * Onderzijde:</p>	m2			1,00	L
							<p>9 Afstrooien, voegen, dilatatievoegen etc. conform voorschriften leverancier. Afhankelijk van toegepaste materialen. Indien nodig hiervoor aanvullende besteksposten opnemen!</p>					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
9											STAARTPOSTEN
91											EENMALIGE KOSTEN

CONCEPT