

POLTEC 140

Waterdichte pleister



OMSCHRIJVING

Pleiser op cementbasis voor afwerking met drie functies:

- * verschaft bescherming aan POLTEC waterdichtingscoatings zoals POLTEC 110 en POLTEC 111.
- * waterdicht, dus biedt nog extra bescherming bovenop de onderliggende waterdichtingslagen.
- * Biedt waterdichte decoratieve afwerking van waterdichtingslagen.

TOEPASSING

- * Decoratieve afwerking voor gevels, betonelementen en metselwerk welke blootstaat aan weersinvloeden
- * Bescherming voor en afwerking van waterdichtingscoatings zoals Poltec 110 en Poltec 111
- * Afwerking van reparaties

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- ✓ Geschikt voor contact met drinkwater
- ✓ Gemakkelijk te verwerken, kan zelfs verspoten worden
- ✓ Vult scheuren en gaten en vormt een homogeen geheel met het substraat
- ✓ Hoge slijtweerstand
- ✓ Sterke hechting aan de ondergrond
- ✓ Beschermt ondergronden tegen indringing van water en agressieve stoffen

KLEUR

Verkrijgbaar in wit

VERBRUIK

1,7 kg per m² per mm laagdikte

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	2,02 kg/L
Verwerkingstijd	20 tot 30 minuten
Laagdikte	3 tot 5mm per laag

VERPAKKING

Zak 25 kg / 48 stuks per pallet.

VERVOER EN OPSLAG

Vorstvrij en droog bewaren.
Zakken: 12 maanden in ongeopende verpakking.

GEBRUIKSAANWIJZING

OMSTANDIGHEDEN

Poltec 140 nooit gebruiken op bevroren ondergrond. Niet te gebruiken bij temperaturen beneden 5°C (of indien de temperatuur binnen 24 uur beneden 5°C daalt) of boven 30°C.

VOORBEREIDING

Losse betondelen verwijderen. Eventueel delen in slechte staat verwijderen tot een stevige ondergrond bereikt is. Ondergrond dient schoon te zijn en vrij van vervuilingen als oliën en vetten. Beschadigingen of scheuren repareren met Poltec 120 Plugmortel of Poltec 220 reparatiemortel. Oppervlak bevochtigen.

VERWERKING

1 zak Poltec 140 wordt aangemaakt met 4 liter mengsel bestaande uit 3 delen leidingwater en 1 deel Poltec 440 additief, bij verspuiten wordt 6,5 liter van dit mengsel gebruikt. Eerste laag Poltec 140 aanbrengen in een laagdikte van 3mm (3 tot 4 kg/m² afhankelijk van de ondergrond) waarbij erop toegezien wordt dat oneffenheden en poriën goed worden opgevuld. Na 5 tot 7 dagen kan de tweede laag aangebracht worden. Deze kan met een spons afgewerkt worden.

BENODIGDE HULPMIDDELEN

Aan te brengen met vlakspan of te verspuiten met specialistisch spuitgereedschap. Mengkuip of emmer met (electrische) menger.

REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap direct reinigen met water, na uitharding alleen mechanisch te reinigen.

VOORZORGEN

Gebruik van handschoenen, veiligheidsbril en stofmasker wordt aangeraden. Dit cementproduct kan irritatie aan de huid veroorzaken. Bij contact met

**POLTEC Maakt Infrastructuur
DUURZAAM**

Poort van Midden Gelderland Geel 4 - 6666 LW Heteren
T: 026 47 21 757 - F: 026 47 21 539 - info@poltec.nl - www.poltec.nl

