

POLTEC 253

Reinigingsmiddel



PRESTATIES EN EIGENSCHAPPEN

POLTEC 253 is een middel om de binding aan het oppervlak van beton te vertragen. Zo krijgt het oppervlak na afspoeling het uiterlijk van gewassen grind.

POLTEC 253

- ✓ laat geen vlekken op het beton achter
- ✓ wordt volledig verwijderd bij afspoelen
- ✓ bevat geen oplosmiddel
- ✓ bevat geen schadelijke stoffen voor het milieu

KLEUR

Gele vloeistof.

TOEPASSING

POLTEC 253 wordt toegepast bij:

- * Vertraging van de binding aan het oppervlak van beton.
- * Reiniging van bestrating die met een mortel op cementbasis is gevoegd.
- * Realisatie van zichtvlakken met een korrelig uiterlijk, zoals bij betonnen bestrating, bevloering en elementen.

VERWERKING

Vervoer en opslag: vochtvrij en vorstvrij.
Verwerkingstemperatuur: verwerken tussen 5 C en 30 C.

BEREIDING VAN HET PRODUCT

De bidon met POLTEC 253 voor gebruik goed schudden.
Poltec 253 1:1 mengen met water

Bij toepassing op beton:

Het beton in plastische consistentie op de gebruikelijke wijze aanbrengen, nivelleren, etc. Zodra het uitzweetwater verdwenen is (ca. 30 minuten na het storten) POLTEC 253 regelmatig over het betonoppervlak vernevelen. Vervolgens na 3-18 uur (afhankelijk van de weersomstandigheden) het oppervlak met water onder druk (80 tot 120 bar) afspoelen. De spuitmond van de hogedrukreiniger op 40 tot 60 cm van het betonoppervlak houden. Handmatige reiniging door borstelen gevolgd door afspoelen van het oppervlak is ook mogelijk. Bescherm het behandelde oppervlak tegen regen.

Bij toepassing op voegmortels:

Het ingevoegde oppervlak wordt met POLTEC 253 besproeid zodra de voegen gegoten zijn. Vanaf het moment dat de mortel begint te harden, moet het oppervlak worden afgespoeld met water onder druk. Let hierbij op dat de verse voegen niet beschadigd worden (waterstraal onder een hoek). Dit gebeurt normaal gesproken binnen 3 tot 6 uur na het

gieten van de voegen.

VERBRUIK

Gemiddeld 200 gram per m.

MILIEU & GEZONDHEID

POLTEC 253 is niet toxisch, doch wordt het dragen van handschoenen bij het bereiden en het aanbrengen van POLTEC 253 aangeraden. Bij contact aan de ogen spoel onmiddellijk en overvloedig met zuiver water.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Leveringsvorm	Gele vloeistof
Dichtheid	1,15 - 1,17
Verpakking	Bidon
Gewicht	5L
Ph	>8

POLTEC Maakt Infrastructuur DUURZAAM

Poort van Midden Gelderland Geel 4 - 6666 LW Heteren
T: 026 47 21 757 - F: 026 47 21 539 - info@poltec.nl - www.poltec.nl

